POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

HOMOJEN

CLASSIC MYSTIQUE PUR

SGS ISO 9001:2000 SGS ISO 14001 SGS

A+ BRE ENP 472 ENVIRONMENTAL RATING
Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

BBA BRITISH BOARD OF AGREMENT CERTIFICATE No.06/4369

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).

CE 05 EN 14041:2004
B_{fl}-s1 DS NA HCHO DL PCP
EN 649/ EN ISO 10581

TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans		EN 649	Homojen, tek katmanlı, düşük maliyetli vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı		EN 685	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Aşınma Tabakası Kalınlığı		EN 429	2.0 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)			Evet
Toplam Kalınlık		EN 428	2.0 mm
Toplam Ağırlık/m²		EN 430	3.250 g/m²
Aşınma/Kalınlık Kaybı		EN 660-2 EN ISO 10581	Grup T ≤ 2.0 mm^3 Type I ≥ 55%
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)		EN 433	yaklaşık 0.03 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma		EN 425	aşınmaz
Tabandan Isıtma			uygun - max 27°C
Boyutsal Değişmezlik		EN 434	< 0.40%
Elektriksel Direnç		EN 1815	< 2 kV
Darbe Sesi Emme		EN ISO 717/2	yaklaşık +4 dB
Isı İletkenliği		DIN 52612	yaklaşık 0.0095 m^2 K/W
Alev Yayılması	B_{fl}-s1	DIN 4102 BS 476:Part 7-1997 EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Sınıf 1 Sınıf B_{fl} S_1 ≥ 8kW/m^2 testi geçti
Renk Değişimi (Solmazlık)		EN 20105-B02	≥ derece 6
Kimyasal Direnç		EN 423	iyi
Kayma Direnci	DS	AS/NZS 4586 EN 13893	R9 Sınıf DS
Sıcak Kaynak			yapılabilir
Renkler			16 çeşit
Teslim Şekli		EN 426 Rulo EN 427 Karo (Kutu)	2mx20m=40m² 608 x 608 mm 14 karo/kutu=5.17m²