POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

PEARLAZZO PUR

HOMOJEN

Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).

EN 649/ EN ISO 10581

TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans	EN 649	Homojen, tek katmanlı,sedef görünümlü düşük maliyetli vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN 429	2.0 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		Evet
Toplam Kalınlık	EN 428	2.0 mm
Toplam Ağırlık/m²	EN 430	2.950 g/m²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN 660-2 EN ISO 10581	Grup T ≤ 2.0 mm^3 Type I ≥ 55%
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN 433	yaklaşık 0.03 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	aşınmaz
Tabandan Isıtma		uygun - max 30°C
Elektriksel Direnç	EN 1081 EN 1815	≥ 10^9 Ohm < 2 kV
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık +4 dB
Alev Yayılması	DIN 4102 BS 476:Part 7-1997 EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Sınıf 1 Sınıf B_{fl} S_1 ≥ 8kW/m^2 testi geçti
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN 20105-B02	≥ derece 6
Kimyasal Direnç	EN 423	iyi
Kayma Direnci	AS/NZS 4586 EN 13893	R9 Sınıf DS
Sıcak Kaynak		yapılabilir
Renkler		24 çeşit
Teslim Şekli	EN 426 Rulo	2mx20m=40m²