POLYFLOR™
COVERING THE WORLD

HOMOJEN

STANDARD XL PU

Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

In collaboration with the European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI), Polyflor Ltd supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs).

EN 649/ EN ISO 10581

TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans	EN 649	Homojen vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN 429	2.0 mm
Poliüretan İyileştirme (PU)		Evet
Toplam Ağırlık/m²	EN 430	3.200 g/m²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	EN 660-2 EN ISO 10581	Grup P ≤ 4.0 mm³ Type I ≥ 55%
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN 433	yaklaşık 0.06 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	aşınmaz
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık +4 dB
Isı İletkenliği	DIN 52612	yaklaşık 0.011 m² K/W
Alev Yayılması	DIN 4102 BS 476:Part 7-1997 EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B1 Sınıf 1 Sınıf B_{fl} S_1 ≥ 8kW/m² testi geçti
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN 20105-B02	≥ derece 6
Mantar ve Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN ISO 846-A/C	bakteri üremesini desteklemez
Clean Room Testi	ASTM F51/00	Sınıf A
Kimyasal Direnç	EN 423	iyi
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Denizcilikte Kullanım Sertifikaları	IMO RES A 653 (16) IMO MSC 61 (67) Annex 1 Part 2,Part 5 Annex 2	Var Var
Sıcak Kaynak		yapılabilir
Renkler		16 çeşit
Teslim Şekli	EN 426 Rulo EN 427 Karo (Kutu)	2mx20m=40m² 608 x 608 mm 14 karo/kutu=5.17m²